

SMC  
Cont.  
Group:

AN=12 TAN=282

29 December 2022 09:17

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-126-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.6811	.00597	.40023	.47972	.00544	.16420	.03935
N=2	6.3256	.00668	.40300	.48293	.00548	.16662	.04012
N=3	6.5507	.00588	.40181	.48011	.00541	.16202	.03864
N=4	6.6574	.00657	.40188	.48417	.00544	.16522	.03936
Ave.	6.5537	.00628R	.40173	.48173	.00544	.16452	.03937

	Cr	Ti
N=1	.00269	.01480
N=2	.00305	.01533
N=3	.00242	.01520
N=4	.00274	.01540
Ave.	.00272R	.01518