

SMC  
Cont.  
Group:

AN=11 TAN=411

13 June 2023 11:42

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-186-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0712	.01601	.47239	.52902	.00549	.18394	.04100
N=2	6.1074	.01566	.46185	.51922	.00544	.18285	.04087
N=3	6.2387	.01610	.47054	.53161	.00555	.18650	.04111
N=4	6.5186	.01579	.45478	.51867	.00552	.18065	.04106
Ave.	6.2340	.01589	.46489	.52463	.00550	.18349	.04101

	Cr	Ti
N=1	.00692	.01288
N=2	.00694	.01261
N=3	.00681	.01174
N=4	.00699	.01309
Ave.	.00691	.01258R