

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=59

09 February 2023 09:12

6000

Common Group:

Sample No
[6063-128-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8309	.00262	.38963	.45304	.00526	.13891	.03773
N=2	5.9899	.00312	.38836	.46058	.00535	.13993	.03794
N=3	5.4809	.00428	.41192	.47283	.00541	.14808	.03927
N=4	5.1659	.00382	.40423	.46933	.00536	.14529	.03873
Ave.	5.6169R	.00346R	.39853	.46394	.00534	.14305	.03842

	Cr	Ti
N=1	.00080	.01079
N=2	.00096	.01059
N=3	.00156	.01074
N=4	.00130	.01080
Ave.	.00115R	.01073