

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=88

27 June 2023 10:52

6000

Common Group:

Sample No
[6063-196-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7338	.01545	.41024	.47185	.00537	.14974	.04038
N=2	5.7356	.01728	.42693	.48201	.00549	.16145	.04121
N=3	5.9862	.01700	.42935	.48597	.00546	.15992	.04089
N=4	6.2463	.01607	.41886	.47277	.00537	.15769	.04018
Ave.	5.9255	.01645R	.42135	.47815	.00542	.15720	.04066

	Cr	Ti
N=1	.00782	.01379
N=2	.00810	.01197
N=3	.00786	.01222
N=4	.00770	.01300
Ave.	.00787	.01275R