

SMC  
Cont.  
Group:

AN=28 TAN=192

20 December 2022 10:24

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-120-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.4104	.24323	.66541	.97802	.00574	.16872	.02233
N=2	6.5248	.24214	.66421	.97928	.00564	.17033	.02133
N=3	6.0494	.24236	.66420	.96657	.00567	.16903	.02089
N=4	5.9190	.22935	.63023	.94605	.00561	.15904	.02113
Ave.	6.2259	.23927	.65601	.96748	.00566	.16678	.02142

	Cr	Ti
N=1	.08091	.01728
N=2	.08068	.01706
N=3	.08082	.01736
N=4	.08139	.01889
Ave.	.08095	.01764R