

SMC  
Cont.  
Group:

AN=13 TAN=252

27 December 2022 10:50

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-124-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.2058	.00750	.38825	.45527	.00556	.15481	.04434
N=2	5.6446	.00833	.38352	.45975	.00553	.15283	.04514
N=3	6.1605	.00633	.38024	.45700	.00540	.14969	.04364
N=4	6.3431	.00681	.38896	.46100	.00542	.15605	.04341
Ave.	5.8385R	.00724R	.38525	.45825	.00548	.15334	.04413

	Cr	Ti
N=1	.00258	.01621
N=2	.00288	.01520
N=3	.00193	.01449
N=4	.00192	.01420
Ave.	.00233R	.01502R