

SMC  
Cont.  
Group:

AN=12 TAN=158

17 July 2023 11:07

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-204-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.5975	.01734	.38534	.47207	.00525	.13970	.03845
N=2	5.7393	.01770	.37583	.47163	.00530	.13716	.03902
N=3	5.7091	.01862	.39395	.48258	.00536	.14828	.03857
N=4	5.7052	.01872	.39698	.48879	.00537	.14507	.03886
Ave.	5.6878	.01809	.38803	.47877	.00532	.14255	.03873

	Cr	Ti
N=1	.00720	.01492
N=2	.00738	.01427
N=3	.00723	.01439
N=4	.00722	.01348
Ave.	.00726	.01426R