

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=234

31 May 2023 08:35

6000

Common Group:

Sample No
[6061-177-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.5532	.01079	.30010	.33347	.00537	.14967	.02428
N=2	6.3872	.01065	.29141	.33120	.00539	.14686	.02429
N=3	6.3047	.01094	.30540	.34022	.00544	.15627	.02403
N=4	6.2930	.01120	.31222	.34502	.00542	.15921	.02423
Ave.	6.3845	.01090	.30228	.33748	.00540	.15300	.02421

	Cr	Ti
N=1	.00532	.01499
N=2	.00507	.01129
N=3	.00501	.01282
N=4	.00499	.01388
Ave.	.00510	.01325R