

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=129

08 March 2023 08:41

6000

Common Group:

Sample No
[6061-147-1]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.6312	.18422	.49211	.64455	.00548	.18043	.04679
N=2	5.6690	.17756	.47691	.64656	.00546	.17112	.04538
N=3	5.7119	.17675	.47289	.64049	.00575	.17077	.04525
N=4	5.9149	.18223	.48677	.65611	.00543	.18201	.04547
Ave.	5.7318	.18019	.48217	.64693	.00553	.17608	.04572

	Cr	Ti
N=1	.08894	.01661
N=2	.08701	.01576
N=3	.08731	.01623
N=4	.08631	.01622
Ave.	.08740	.01620