

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=156

24 May 2023 09:18

6000

Common Group:

Sample No
[6061-173-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7726	.25682	.65731	.90267	.00569	.19214	.02348
N=2	5.9554	.24851	.63979	.89872	.00565	.18396	.02327
N=3	6.2691	.24931	.63441	.89138	.00557	.18275	.02315
N=4	6.1941	.23330	.60058	.87378	.00555	.17511	.02269
Ave.	6.0478	.24699	.63302	.89164	.00561	.18349	.02315

	Cr	Ti
N=1	.15229	.01615
N=2	.15296	.01675
N=3	.14985	.01532
N=4	.15166	.01566
Ave.	.15169	.01597