

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=148

09 March 2023 08:33

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.2139	.18798	.50562	.67227	.00575	.17371	.04552
N=2	5.2967	.18323	.48511	.65071	.00554	.16526	.04395
N=3	5.5288	.17834	.47204	.64106	.00550	.16200	.04313
N=4	5.6492	.18498	.49331	.67061	.00555	.16706	.04364
Ave.	5.4221	.18363	.48902	.65866	.00558	.16701	.04406

	Cr	Ti
N=1	.08338	.01427
N=2	.08319	.01607
N=3	.08327	.01786
N=4	.08113	.01443
Ave.	.08274	.01566R