

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=310

22 March 2023 08:35

6000

Common Group:

Sample No
[230322-157-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4074	.00330	.34245	.38039	.00521	.16458	.02507
N=2	5.2765	.00320	.33504	.37502	.00524	.16025	.02560
N=3	5.5204	.00329	.34564	.38311	.00513	.16598	.02480
N=4	5.6698	.00304	.34844	.38801	.00525	.17103	.02552
Ave.	5.4685	.00321	.34289	.38163	.00521	.16546	.02525

	Cr	Ti
N=1	.00113	.01294
N=2	.00122	.01296
N=3	.00100	.01263
N=4	.00122	.01291
Ave.	.00114R	.01286