

SMC
Cont.
Group:

AN=16 TAN=37

13 December 2022 09:43

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.9576	.27833	.68847	.95280	.00558	.18368	.02865
N=2	5.5101	.28819	.70729	.96434	.00571	.19473	.03009
N=3	5.9841	.28235	.68973	.95342	.00557	.18639	.02833
N=4	5.7627	.29190	.71187	.96414	.00583	.19018	.02860
Ave.	5.8036	.28519	.69934	.95868	.00567	.18875	.02891

	Cr	Ti
N=1	.09845	.01741
N=2	.09927	.01828
N=3	.09846	.01778
N=4	.09883	.01783
Ave.	.09875	.01783