

SMC
Cont.
Group:

AN=30 TAN=80

14 December 2022 11:30

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9693	.29838	.73798	.97078	.00559	.19284	.02180
N=2	6.7147	.27927	.68865	.96677	.00562	.18156	.02249
N=3	6.7376	.28814	.70809	.99452	.00557	.18834	.02292
N=4	6.2848	.29691	.72840	1.0103	.00567	.19277	.02373
Ave.	6.6766R	.29068	.71578	.98560	.00561	.18888	.02273

	Cr	Ti
N=1	.09786	.01668
N=2	.09851	.01823
N=3	.09755	.01654
N=4	.09886	.01712
Ave.	.09820	.01714