

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=186

19 July 2023 10:23

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-206-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.5758	.01770	.38062	.43132	.00539	.15897	.03104
N=2	5.7610	.01692	.36584	.41826	.00543	.15889	.03112
N=3	5.8779	.01734	.36439	.41750	.00538	.15613	.03076
N=4	6.0913	.01760	.38132	.42468	.00549	.16351	.03059
Ave.	5.8265	.01739	.37304	.42294	.00543	.15938	.03088

	Cr	Ti
N=1	.00623	.00900
N=2	.00644	.00999
N=3	.00631	.01130
N=4	.00581	.00948
Ave.	.00620R	.00994R