

SMC
Cont.
Group:

AN=12 TAN=141

16 February 2023 09:17

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.6197	.00381	.38812	.47316	.00532	.14600	.04136
N=2	6.1027	.00370	.38246	.47205	.00527	.14340	.04146
N=3	5.8927	.00427	.38503	.47534	.00535	.14808	.04214
N=4	5.7820	.00477	.38698	.47720	.00535	.14737	.04215
Ave.	5.8493	.00414R	.38565	.47444	.00532	.14621	.04178

	Cr	Ti
N=1	.00119	.01310
N=2	.00113	.01296
N=3	.00152	.01330
N=4	.00159	.01335
Ave.	.00136R	.01318