

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=149

17 February 2023 08:49

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.3472	.00359	.32854	.35479	.00552	.14373	.02774
N=2	5.4939	.00306	.33028	.36518	.00537	.14700	.02757
N=3	5.7388	.00238	.31928	.35906	.00524	.13523	.02644
N=4	5.9056	.00232	.32011	.36187	.00534	.13982	.02626
Ave.	5.6214	.00284R	.32455	.36022	.00537	.14144	.02700

	Cr	Ti
N=1	.00105	.01299
N=2	.00090	.01472
N=3	.00029	.01207
N=4	.00026	.01215
Ave.	.00063R	.01298R