

SMC  
Cont.  
Group:

AN=15 TAN=25

07 July 2023 11:59

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0569	.30368	.73902	1.0477	.00677	.20266	.07860
N=2	5.9857	.29065	.70749	1.0113	.00660	.19018	.07662
N=3	5.9537	.29062	.70629	1.0051	.00661	.19228	.07693
N=4	5.5461	.30889	.74170	1.0321	.00677	.19998	.07824
Ave.	5.8856	.29846	.72362	1.0240	.00669	.19627	.07760

	Cr	Ti
N=1	.14865	.01418
N=2	.15059	.01619
N=3	.15198	.01827
N=4	.15012	.01635
Ave.	.15033	.01625R