

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=384

08 June 2023 15:13

6000

Common Group:

Sample No

[TEST 6061-SAMPLE 02

]

Extrusion date: 07/06/2023

Product: APTE00-96000152-D

Bundle 57

Lot: E2H6335A

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7474	.22065	.61078	.94281	.00551	.17961	.03833
N=2	5.8441	.21899	.60326	.94018	.00554	.17713	.03794
N=3	5.9051	.21847	.60125	.94907	.00549	.17842	.03758
N=4	5.9739	.21549	.59890	.94145	.00546	.17491	.03752
Ave.	5.8676	.21840	.60355	.94338	.00550	.17752	.03784

	Cr	Ti
N=1	.16694	.02496
N=2	.16681	.02549
N=3	.16556	.02487
N=4	.16599	.02494
Ave.	.16633	.02507