

SMC  
Cont.  
Group:

AN=11 TAN=116

13 July 2023 10:23

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-202-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.1152	.01267	.34698	.41639	.00544	.15531	.03073
N=2	5.2444	.01171	.32200	.40103	.00532	.14771	.02973
N=3	5.2815	.01166	.33262	.41077	.00537	.15069	.02996
N=4	5.3970	.01340	.34721	.42107	.00546	.15777	.02992
Ave.	5.2595	.01236R	.33720	.41232	.00540	.15287	.03009

	Cr	Ti
N=1	.00639	.01327
N=2	.00610	.01398
N=3	.00596	.01254
N=4	.00637	.01281
Ave.	.00620	.01315R