

SMC  
Cont.  
Group:

AN=6 TAN=87

15 December 2022 08:57

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.0391	.15043	.39263	.56118	.00546	.14777	.01994
N=2	5.3840	.14403	.37374	.56117	.00542	.13871	.02040
N=3	5.3958	.14623	.37753	.57391	.00546	.14034	.02020
N=4	5.2463	.14495	.37403	.57564	.00544	.14110	.02066
Ave.	5.2663	.14641	.37948	.56797	.00544	.14198	.02030

	Cr	Ti
N=1	.09763	.01841
N=2	.09932	.02139
N=3	.09839	.02214
N=4	.09809	.02091
Ave.	.09836	.02071R