

SMC
Cont.
Group:

AN=20 TAN=125

13 July 2023 11:07

6000

Common Group:

Sample No
[6063-202-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.1196	.01536	.40629	.47003	.00525	.14883	.03726
N=2	6.2557	.01519	.39923	.45976	.00535	.14380	.03720
N=3	5.9258	.01717	.43774	.49313	.00540	.15908	.03858
N=4	6.1639	.01655	.41694	.48156	.00538	.15210	.03821
Ave.	6.1162	.01606R	.41505	.47612	.00535	.15095R	.03781

	Cr	Ti
N=1	.00497	.01226
N=2	.00497	.01312
N=3	.00500	.00975
N=4	.00523	.01028
Ave.	.00504	.01135R