

SMC
Cont.
Group:

AN=7 TAN=10

12 December 2022 13:18

6000

Common Group:

Sample No
[6063-115-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.3855	.15949	.47137	.66008	.00572	.18039	.03385
N=2	5.6776	.15965	.47250	.65538	.00561	.17735	.03259
N=3	5.9705	.14940	.44052	.63359	.00539	.16434	.03077
N=4	6.1152	.16370	.48290	.67168	.00551	.18040	.03154
Ave.	5.7872R	.15806	.46683	.65518	.00556	.17562	.03219

	Cr	Ti
N=1	.10336	.01856
N=2	.10437	.01923
N=3	.10298	.01784
N=4	.10125	.01763
Ave.	.10299	.01832