

SMC  
Cont.  
Group:

AN=16 TAN=140

08 March 2023 09:21

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.4996	.27528	.67667	.96954	.00541	.17021	.04424
N=2	6.2265	.27875	.68224	.96562	.00542	.17453	.04500
N=3	6.4304	.27705	.68131	.96664	.00541	.17361	.04433
N=4	6.5240	.27999	.68537	.97379	.00549	.16889	.04450
Ave.	6.4201	.27777	.68140	.96890	.00543	.17181	.04452

	Cr	Ti
N=1	.08270	.01440
N=2	.08339	.01526
N=3	.08334	.01522
N=4	.08244	.01486
Ave.	.08297	.01493