

SMC  
Cont.  
Group:

AN=4 TAN=149

24 May 2023 08:25

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6061-173-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.5733	.16930	.49171	.63501	.00569	.18026	.02438
N=2	5.6551	.16646	.48223	.63726	.00575	.17661	.02441
N=3	6.1829	.16236	.47837	.64465	.00566	.17421	.02354
N=4	5.5559	.17359	.51195	.66024	.00582	.19078	.02528
Ave.	5.7418R	.16793	.49106	.64429	.00573	.18046	.02440

	Cr	Ti
N=1	.09723	.01688
N=2	.09628	.01678
N=3	.09533	.01645
N=4	.09743	.01671
Ave.	.09657	.01670