

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=356

07 June 2023 10:14

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-183-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0098	.00886	.35107	.37739	.00546	.16746	.03123
N=2	5.9706	.00976	.36719	.38294	.00554	.18112	.03140
N=3	6.0003	.00970	.36118	.38239	.00555	.18038	.03148
N=4	5.9306	.00892	.34228	.37793	.00552	.16682	.03139
Ave.	5.9778	.00931	.35543	.38017	.00552	.17394	.03137

	Cr	Ti
N=1	.00414	.01494
N=2	.00415	.01481
N=3	.00405	.01306
N=4	.00434	.01584
Ave.	.00417	.01466R