

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=299

08 December 2022 09:06

6000

Common Group:

Sample No
[6063-114-2

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 6.0367 | .00707 | .42386 | .46969 | .00540 | .15871 | .03875 |
| N=2 | 6.3561 | .00679 | .41138 | .46819 | .00542 | .15367 | .03898 |
| N=3 | 6.0251 | .00666 | .40405 | .46294 | .00540 | .15134 | .03848 |
| N=4 | 6.6234 | .00575 | .41050 | .46464 | .00578 | .15484 | .03828 |
| Ave. | 6.2603 | .00657R | .41245 | .46637 | .00550 | .15464 | .03862 |

| | Cr | Ti |
|------|---------|--------|
| N=1 | .00195 | .01287 |
| N=2 | .00206 | .01311 |
| N=3 | .00190 | .01281 |
| N=4 | .00169 | .01258 |
| Ave. | .00190R | .01284 |