

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=437

15 June 2023 10:34

6000

Common Group:

Sample No
[6063-188-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8445	.00899	.30917	.35472	.00544	.14093	.02794
N=2	5.8169	.00855	.31049	.35584	.00547	.14124	.02739
N=3	6.1781	.00761	.30513	.35864	.00539	.13588	.02677
N=4	6.2481	.00741	.28862	.34464	.00542	.12788	.02651
Ave.	6.0219	.00814R	.30335	.35346	.00543	.13648	.02715

	Cr	Ti
N=1	.00529	.01625
N=2	.00496	.01608
N=3	.00464	.01477
N=4	.00461	.01559
Ave.	.00487R	.01567