

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=142

01 December 2022 08:22

6000

Common Group:

Sample No
[6063-108-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4847	.00728	.31965	.33171	.00635	.16052	.02787
N=2	5.0028	.00736	.31429	.32350	.00570	.16054	.02755
N=3	5.2692	.00751	.32894	.34046	.00569	.16842	.02845
N=4	4.9969	.00599	.33330	.32688	.00559	.16697	.02603
Ave.	5.1884	.00704R	.32404	.33064	.00583R	.16411	.02748

	Cr	Ti
N=1	.00236	.01378
N=2	.00230	.01370
N=3	.00255	.01370
N=4	.00159	.01311
Ave.	.00220R	.01357