

SMC  
Cont.  
Group:

AN=11 TAN=175

20 December 2022 08:20

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-119-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.4750	.25949	.68356	.93324	.00561	.16993	.01950
N=2	6.7734	.25529	.67362	.92480	.00562	.17434	.01918
N=3	6.6404	.25330	.66673	.92797	.00566	.16645	.01981
N=4	6.6385	.24975	.66294	.92513	.00561	.17406	.01894
Ave.	6.6318	.25446	.67171	.92779	.00562	.17119	.01936

	Cr	Ti
N=1	.09329	.01811
N=2	.09334	.01783
N=3	.09347	.01804
N=4	.09342	.01768
Ave.	.09338	.01792