

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=392

09 June 2023 10:12

6000

Common Group:

Sample No
[6063-185-1

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 6.7070 | .01295 | .35037 | .36304 | .00541 | .16011 | .02912 |
| N=2 | 6.9700 | .01130 | .33347 | .36569 | .00524 | .15408 | .02865 |
| N=3 | 7.0262 | .01167 | .34214 | .37337 | .00526 | .16120 | .02889 |
| N=4 | 7.1584 | .01152 | .34631 | .36899 | .00542 | .16086 | .02846 |
| Ave. | 6.9654 | .01186R | .34307 | .36777 | .00533 | .15906 | .02878 |

| | Cr | Ti |
|------|--------|--------|
| N=1 | .00453 | .01727 |
| N=2 | .00450 | .01725 |
| N=3 | .00441 | .01642 |
| N=4 | .00434 | .01637 |
| Ave. | .00444 | .01683 |