

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=472

19 June 2023 11:06

6000

Common Group:

Sample No
[6063-190-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8107	.01171	.40831	.46136	.00540	.17455	.03963
N=2	5.9278	.01150	.40477	.46722	.00533	.17140	.03974
N=3	6.0071	.01130	.41141	.46807	.00535	.17350	.03966
N=4	5.9743	.01137	.38912	.45578	.00534	.16439	.03922
Ave.	5.9300	.01147	.40340	.46311	.00536	.17096	.03956

	Cr	Ti
N=1	.00768	.01702
N=2	.00766	.01651
N=3	.00761	.01600
N=4	.00787	.01785
Ave.	.00771	.01685R