

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=235

23 February 2023 09:05

6000

Common Group:

Sample No
[6063-138-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8604	.00357	.38279	.45094	.00533	.15777	.03896
N=2	6.0754	.00326	.39137	.45537	.00530	.15943	.03789
N=3	5.9639	.00272	.38479	.45436	.00527	.15862	.03802
N=4	5.6694	.00364	.38223	.45511	.00533	.15563	.03855
Ave.	5.8923	.00330R	.38529	.45395	.00531	.15786	.03836

	Cr	Ti
N=1	.00087	.01386
N=2	.00064	.01348
N=3	.00051	.01335
N=4	.00105	.01437
Ave.	.00077R	.01376