

SMC
Cont.
Group:

AN=7 TAN=74

20 May 2023 08:48

6000

Common Group:

Sample No
[6063-170-3

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7707	.01227	.41671	.42850	.00559	.19865	.03882
N=2	5.5093	.01176	.39304	.41937	.00559	.18634	.03829
N=3	6.3335	.01052	.39076	.42104	.00548	.18621	.03743
N=4	5.9614	.01110	.39435	.41892	.00555	.18785	.03763
Ave.	5.8937R	.01141R	.39872	.42196	.00555	.18976	.03805

	Cr	Ti
N=1	.00742	.01383
N=2	.00748	.01402
N=3	.00688	.01360
N=4	.00702	.01423
Ave.	.00720	.01392