

SMC  
Cont.  
Group:

AN=29 TAN=273

01 June 2023 10:55

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-178-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.6322	.01290	.43455	.48208	.00566	.17222	.04159
N=2	6.3620	.01298	.43699	.48790	.00549	.17378	.04067
N=3	6.4806	.01300	.42974	.48739	.00556	.16708	.04079
N=4	6.3610	.01217	.40546	.47357	.00547	.16172	.04040
Ave.	6.4590	.01276	.42668	.48274	.00554	.16870	.04086

	Cr	Ti
N=1	.00722	.00925
N=2	.00712	.00879
N=3	.00707	.01162
N=4	.00718	.00936
Ave.	.00715	.00975R