

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=78

11 July 2023 10:24

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-200-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4574	.21630	.53232	.77566	.00562	.16750	.03609
N=2	5.5148	.20839	.51560	.77545	.00548	.16641	.03544
N=3	5.7114	.21461	.53067	.78773	.00554	.16854	.03566
N=4	5.8592	.20648	.50352	.75684	.00550	.16275	.03500
Ave.	5.6357	.21144	.52053	.77392	.00554	.16630	.03555

	Cr	Ti
N=1	.13096	.01827
N=2	.12707	.01517
N=3	.12882	.01823
N=4	.13087	.02043
Ave.	.12943	.01802R