

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=104

06 April 2023 09:39

6000

Common Group:

Sample No
[230406-166-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.5829	.01319	.40980	.48250	.00550	.15473	.03921
N=2	6.5806	.01349	.40514	.47654	.00549	.15492	.03870
N=3	6.6621	.01299	.40836	.48190	.00551	.15562	.03875
N=4	6.6407	.01303	.39739	.47530	.00549	.14918	.03861
Ave.	6.6166	.01318	.40517	.47906	.00550	.15361	.03882

	Cr	Ti
N=1	.00656	.01198
N=2	.00649	.01238
N=3	.00638	.01177
N=4	.00637	.01238
Ave.	.00645	.01213