

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=237

24 December 2022 09:29

6000

Common Group:

Sample No
[6061-123-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.3893	.29267	.71133	.96707	.00545	.16490	.02008
N=2	6.5266	.28315	.68472	.95165	.00542	.15651	.01980
N=3	6.5303	.28309	.68718	.96235	.00538	.16169	.01959
N=4	6.5788	.28629	.69709	.97572	.00545	.16341	.01951
Ave.	6.5063	.28630	.69508	.96420	.00543	.16163	.01975

	Cr	Ti
N=1	.07164	.01890
N=2	.07169	.02070
N=3	.07087	.01887
N=4	.07037	.01791
Ave.	.07114	.01910R