

SMC
Cont.
Group:

AN=35 TAN=62

10 July 2023 12:46

6000

Common Group:

Sample No
[-6061-199-02]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.2509	.29624	.73286	1.0340	.00571	.19375	.06370
N=2	5.4476	.30290	.74873	1.0558	.00571	.20036	.06362
N=3	5.4999	.29721	.73572	1.0418	.00567	.20276	.06285
N=4	5.5600	.30558	.74762	1.0556	.00581	.20250	.06439
Ave.	5.4396	.30049	.74123	1.0468	.00572	.19984	.06364

	Cr	Ti
N=1	.12023	.01262
N=2	.11928	.01267
N=3	.11939	.01247
N=4	.11828	.01128
Ave.	.11929	.01226R