

SMC
Cont.
Group:

AN=21 TAN=155

01 December 2022 09:25

6000

Common Group:

Sample No
[6063-108-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.1225	.00552	.40738	.45717	.00566	.16929	.04037
N=2	6.7754	.00502	.39328	.46125	.00546	.16192	.04003
N=3	7.0090	.00399	.38085	.45676	.00539	.15434	.03895
N=4	6.4701	.00532	.41638	.48045	.00551	.17294	.04012
Ave.	6.5943R	.00496R	.39947	.46391	.00551	.16462R	.03987

	Cr	Ti
N=1	.00188	.01256
N=2	.00175	.01298
N=3	.00125	.01245
N=4	.00158	.01183
Ave.	.00162R	.01246