

SMC
Cont.
Group:

AN=13 TAN=461

16 June 2023 11:11

6000

Common Group:

Sample No
[6063-189-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.4759	.01302	.41671	.47503	.00525	.16899	.03835
N=2	6.3780	.01331	.41333	.47671	.00529	.16712	.03863
N=3	6.3167	.01426	.42974	.49513	.00534	.17550	.03967
N=4	6.3300	.01404	.42557	.48525	.00532	.17556	.03957
Ave.	6.3751	.01366	.42134	.48303	.00530	.17179	.03905

	Cr	Ti
N=1	.00689	.01713
N=2	.00690	.01703
N=3	.00714	.01374
N=4	.00724	.01713
Ave.	.00704	.01626R