

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=135

16 February 2023 08:46

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4476	.00341	.32234	.35081	.00529	.14021	.02491
N=2	5.5285	.00351	.31398	.35088	.00530	.13817	.02538
N=3	6.1283	.00327	.31685	.35375	.00529	.14513	.02496
N=4	6.5283	.00287	.32241	.35979	.00532	.14511	.02486
Ave.	5.9082R	.00326R	.31890	.35381	.00530	.14215	.02503

	Cr	Ti
N=1	.00084	.01253
N=2	.00100	.01316
N=3	.00073	.01279
N=4	.00062	.01221
Ave.	.00080R	.01267