

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=231

24 December 2022 08:41

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-122-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9646	.15901	.42287	.59160	.00539	.13694	.01897
N=2	6.3578	.16546	.43741	.60174	.00540	.14200	.01894
N=3	6.4800	.16763	.44422	.60685	.00549	.14539	.01952
N=4	6.0745	.16010	.42125	.58579	.00566	.13753	.01945
Ave.	6.4692R	.16305	.43144	.59649	.00548	.14047	.01922

	Cr	Ti
N=1	.07495	.02080
N=2	.07418	.02044
N=3	.07451	.02086
N=4	.07581	.02200
Ave.	.07486	.02102