

SMC  
Cont.  
Group:

AN=20 TAN=252

21 July 2023 11:04

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-208-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7695	.01422	.38057	.45240	.00526	.13898	.03979
N=2	5.8654	.01471	.39149	.46725	.00531	.14248	.04037
N=3	5.8731	.01494	.40571	.47949	.00528	.15084	.03983
N=4	5.8995	.01425	.38011	.46008	.00525	.13840	.03972
Ave.	5.8519	.01453	.38947	.46481	.00528	.14268	.03993

	Cr	Ti
N=1	.00853	.01225
N=2	.00863	.01147
N=3	.00833	.01190
N=4	.00846	.01232
Ave.	.00849	.01199