

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=72

10 February 2023 09:02

6000

Common Group:

Sample No
[6063-129-4]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4190	.00488	.40312	.47145	.00555	.15914	.03973
N=2	5.6842	.00302	.39742	.47509	.00532	.15428	.03826
N=3	5.8124	.00325	.38983	.46771	.00531	.15566	.03802
N=4	5.8745	.00290	.39680	.47802	.00531	.15540	.03831
Ave.	5.6975	.00351R	.39679	.47307	.00537	.15612	.03858

	Cr	Ti
N=1	.00183	.01105
N=2	.00104	.01017
N=3	.00095	.01026
N=4	.00107	.01002
Ave.	.00122R	.01037