

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=110

16 December 2022 08:42

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.6512	.24957	.66687	.83674	.00552	.17116	.02162
N=2	5.8443	.24626	.66044	.85600	.00545	.16973	.02093
N=3	5.9910	.26138	.71110	.92079	.00553	.17937	.02087
N=4	5.9273	.25571	.69433	.90123	.00551	.17567	.02081
Ave.	5.8535	.25323	.68319	.87869	.00550	.17398	.02106

	Cr	Ti
N=1	.09659	.02042
N=2	.09424	.01851
N=3	.09067	.01618
N=4	.09166	.01741
Ave.	.09329	.01813R