

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=67

26 June 2023 12:23

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-195-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.3860	.00794	.32538	.35818	.00544	.14748	.02803
N=2	5.4507	.00738	.32867	.36420	.00539	.14873	.02808
N=3	5.9402	.00691	.33803	.36640	.00538	.15238	.02767
N=4	5.3469	.00762	.32962	.36749	.00534	.15087	.02731
Ave.	5.5309R	.00746R	.33043	.36407	.00539	.14987	.02777

	Cr	Ti
N=1	.00290	.01526
N=2	.00278	.01439
N=3	.00279	.01357
N=4	.00253	.01462
Ave.	.00275R	.01446R