

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=468

19 June 2023 10:35

6000

Common Group:

Sample No
[6063-190-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0872	.00617	.34757	.36814	.00533	.16497	.02927
N=2	6.2632	.00608	.34994	.37194	.00531	.16483	.02928
N=3	6.4336	.00566	.34531	.37073	.00530	.16158	.02912
N=4	6.2634	.00598	.34450	.36884	.00530	.16212	.02899
Ave.	6.2618	.00597	.34683	.36991	.00531	.16338	.02916

	Cr	Ti
N=1	.00222	.01679
N=2	.00224	.01668
N=3	.00217	.01651
N=4	.00203	.01599
Ave.	.00216	.01649