

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=244

27 December 2022 10:04

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-124-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0671	.00659	.28109	.32833	.00529	.13238	.02607
N=2	6.0556	.00738	.29785	.34211	.00545	.14886	.02679
N=3	6.4321	.00583	.29248	.33733	.00530	.14068	.02576
N=4	6.9742	.00594	.29181	.33612	.00530	.13771	.02556
Ave.	6.3823R	.00644R	.29081	.33597	.00534	.13991R	.02604

	Cr	Ti
N=1	.00203	.01679
N=2	.00223	.01556
N=3	.00167	.01479
N=4	.00155	.01472
Ave.	.00187R	.01547R