

SMC  
Cont.  
Group:

AN=19 TAN=446

15 June 2023 11:15

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6063-188-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.1695	.01315	.41474	.47203	.00546	.15106	.03921
N=2	6.1630	.01454	.43549	.49019	.00554	.16260	.03950
N=3	6.1949	.01337	.43997	.49778	.00550	.15826	.03898
N=4	6.1488	.01313	.41048	.46313	.00536	.15306	.03803
Ave.	6.1691	.01355R	.42517	.48078	.00547	.15624	.03893

	Cr	Ti
N=1	.00691	.01670
N=2	.00702	.01630
N=3	.00635	.01337
N=4	.00677	.01814
Ave.	.00676	.01613R